



ARGAMASSA COLANTE AC II FLEXÍVEL

ARGAMASSA COLANTE AC II FLEXÍVEL: é ideal para aplicação em revestimentos cerâmicos em pisos e paredes, ambientes INTERNOS E EXTERNOS, em futuras áreas úmidas e molhadas (banheiros e vestiários) e ainda áreas de grande movimentações de pessoas e equipamentos leves (com rodízios não metálicos). Além de elevado padrão de qualidade esta argamassa atende à NBR 14081/2004.

PREPARO: Argamassa muito prática, já vem pronta, basta adicionar 5 litros de água potável para cada 20 quilos de argamassa, em seguida amassar bem usando misturador manual ou mecânico até obter consistência pastosa e firme, sem grumos secos. Deixar descansar de 10 a 15 minutos, em local protegido do sol, chuva e vento, depois disto amasse novamente, não há necessidade de acrescentar mais água; deve ser utilizada em até 2 horas após o preparo.

PREPARO DA SUPERFÍCIE: As superfícies para aplicação devem estar íntegras, bem sarrafeadas ou desempenadas, curadas a pelo menos 14 dias e limpas (sem poeira, tinta, massa PVA, óleo, etc.). As superfícies muito secas e empoeiradas devem ser lavadas e o excesso de água retirado.

Tamanho da Cerâmica	Até 400 cm ²	> 400 cm ² a 900 cm ²
Dente da Desempenadeira	6mm x 6mm x 6mm	8mm x 8mm x 8mm
Aplicação da Camada	na camada	na base e no verso
Rendimento	4kg/m ²	5kg/m ²

Utilizar luvas de borracha e óculos de proteção para manuseio do produto e martelo de borracha para a fixação das peças. Assentar a cerâmica, seca e sem poeira, sobre os cordões, pressionando com os dedos em movimento vibratório ou batendo o martelo de borracha. Ler as instruções do fabricante da cerâmica nas embalagens. As juntas de dilatação do revestimento devem acompanhar as juntas de dilatação da superfície. Não preencher as juntas de dilatação com argamassa. Fazer a limpeza com esponja úmida em no máximo 1 hora e meia após o assentamento. Liberar para tráfego leve após 3 dias e liberar totalmente após 14 dias. Nunca utilizar ácidos na remoção de sujeiras.

ESTOCAGEM: armazenar nas embalagens originais fechadas, em local seco e arejado, sobre estrado elevado do chão em pilhas de no máximo 1,80m de altura, ou 15 sacos.

CUIDADOS: Esta argamassa não é tóxica, porém, deve-se evitar inalação da poeira. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar abundantemente o local; em caso de ingestão, procurar imediatamente um médico. Mantenha fora do alcance de crianças. Peças metálicas devem ser protegidas, pois podem manchar.

USO IMPRÓPRIO: em saunas, piscinas, estufas, churrasqueiras em ambientes com temperaturas elevadas ou muito baixas com câmaras frias e outros revestimentos especiais, sobre madeira parquet, vinil, metal, fibra de vidro e aglomerado.

COMPOSIÇÃO: agregados minerais de granulometria controlada, areia desidratada, calcário quartzo, cimento portland, aditivos especiais, polímeros e retentor de água.



WWW.HABITATARGAMASSA.COM.BR

Tel: (63) 3571-1337

vendas.argamassa@habitatargamassa.com.br

