



ARGAMASSA COLANTE AC III - LINHA PREMIUM - SUPER FLEXÍVEL

ARGAMASSA COLANTE AC III, alta aderência, alta flexibilidade é ideal para aplicação em todo tipo de revestimentos cerâmicos, em pisos e paredes, em ambientes INTERNOS E EXTERNOS, FACHADAS, PISO SOBRE PISO, PORCELANATO, peças maiores, futuras áreas úmidas e molhadas (piscinas, banheiros e vestiários), saunas até 70 ° e ainda áreas de grandes movimentações de pessoas e equipamentos leves. Além de elevado padrão de qualidade esta Argamassa atende à NBR 14081/2004.

PREPARO: Argamassa muito prática, já vem pronta, basta adicionar 5 litros de água potável para cada 20 quilos de argamassa, em seguida amassar bem usando misturador manual ou mecânico até obter consistência pastosa e firme, sem grumos secos. Deixar descansar de 10 a 15 minutos, em local protegido do sol, chuva e vento, depois disto amassar novamente, não há necessidade de acrescentar mais água; deve ser utilizada em até 2 horas após preparo.

PREPARO DA SUPERFÍCIE: As superfícies para aplicação devem estar íntegras, bem sarrafeadas ou desempenadas, curadas a pelo menos 14 dias e limpas (sem poeira, tinta, massa PVA, óleo, etc.). As superfícies muito secas e empoeiradas devem ser lavadas e o excesso de água retirado.

APLICAÇÃO: Utilizar desempenadeira dentada e com o lado liso espalhar uma camada de argamassa, em seguida remover os excessos com a parte dentada formando sulcos e cordões paralelos. Utilizar luvas de borracha e óculos de proteção para manuseio do produto e martelo de borracha para a fixação das peças. Quantidades insuficientes de argamassa podem causar ocos embaixo dos revestimentos, trazendo prejuízos futuros. Não espalhar mais argamassa do que pode ser utilizada antes do fim de seu tempo em aberto (secagem superficial). Os cordões com aspecto úmido, cintilante e pegajoso ao toque estão em condições de uso, caso contrário remover e descartar. Assentar a cerâmica, seca e sem poeira, sobre os cordões, pressionando com os dedos em movimento vibratório ou batendo o martelo de borracha. Ler as instruções do fabricante da cerâmica nas embalagens. As juntas de dilatação do revestimento devem acompanhar as juntas de dilatação da superfície. Não preencher as juntas de dilatação com argamassa. Após a colocação das peças fazer a limpeza com esponja úmida em no máximo 1 hora e meia após o assentamento. Liberar para tráfego leve após 3 dias e totalmente após 14 dias. Nunca utilize ácidos na remoção de sujeiras.

Tamanho da Cerâmica	Até 400 cm ²	> 400 cm ² a 900 cm ²
Dente da Desempenadeira	6mm x 6mm x 6mm	8mm x 8mm x 8mm
Aplicação da Camada	na base	na base e no verso
Rendimento	4kg/m ²	5kg/m ²

ESTOCAGEM: O produto deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, em local seco e arejado, sobre estrado elevado do chão e pilhas de no máximo 1,80m de altura, ou 15 sacos. **¿ CUIDADOS:** Esta argamassa não é tóxica, porém, deve-se evitar inalação da poeira. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar abundantemente o local; em caso de ingestão, procurar imediatamente um médico. Manter fora do alcance de crianças. Peças metálicas devem ser protegidas, pois podem manchar.

USO IMPRÓPRIO: Em ambientes com temperaturas acima de 70°C, churrasqueiras, lareiras ou muito baixas como câmaras frias, sobre madeira, parquet, vinil, metal, fibra de vidro e aglomerado.

COMPOSIÇÃO: Agregados minerais de granulometria controlada, areia desidratada, calcário quartzo, cimento portland estrutural, aditivos especiais, polímeros e retentor de água.

VALIDADE: Recomenda-se a utilização em até 6 meses após a data de fabricação.



WWW.HABITATARGAMASSA.COM.BR

Tel: (63) 3571-1337

vendas.argamassa@habitatargamassa.com.br

